

DUTHOO TOUCH UP PEN APTITUDE

3Z040/05 (crayon feutre 8 ML)
Pg ... catalogue Maintenance

DESCRIPTION :

Gamme DUTHOO « aptitude »

Vernis / Laque liquide à base de résine acrylique modifiée. Peinture destinée au réparation ou retouches des rayures, élaborée avec additifs permettant la meilleure application professionnelle.

Domaine d'emploi : fenêtres, châssis, vérandas, balcons, grilles, poteaux, luminaires, structures métalliques, mobilier, quincailleries, etc

Supports :

-aluminium ou acier laqué poudre (sans primaire d'accroche),

-bois (sans primaire d'accroche sauf medium et bois poreux),

-PVC (sans primaire d'accroche).

-acier, acier galvanisé, métaux non ferreux, aluminium anodisé avec le primaire –accroche et antirouille- « DUTHOO primer BP aptitude»

-bois poreux, mdf avec la couche de fond « DUTHOO Primer BP aptitude »

CARACTERISTIQUES :

- Composition à base de résine acrylique modifiée.
- séchage rapide
- facile à appliquer, spécialement indiquée pour la finition, bien couvrante.
- résultat d'application proche du laquage poudre polyester
- Permet les retouches sur laquage poudre ainsi que les changements de teintes sur accessoires laqués blanc par exemple (grande facilité d'application pour imitation laquage poudre)
- application sans primaire d'accroche sur de nombreux supports
- bonne résistance aux produits chimiques
- excellente adhérence naturelle sur laquage poudre (ISO 2409, adhérence 100%)
- bonne résistance aux chocs, rayures, frottements et aux intempéries
- grande flexibilité, souplesse exceptionnelle
- film non jaunissant, teintes stables dans le temps

Toutes les Teintes du marché disponibles :

- RAL brillant (brillance 85%), satiné (brillance 70%) ou mat (brillance 30%)

-Teintes Interpon D collection 225, futura, Eléments, RAL Fiji, Matt RAL Metallic, Armonia, Création, etc.

- teintes du marché (gammistes, poudre) et contretypes

Dégraissant, nettoyage des taches : THINNER DUTHOO PE en 1L et 5L.

Rendement théorique : 0.0125 m² / flacon

Séchage : manipulation après quelques minutes, sec au toucher dans l'heure. Dur : 3 à 4 jours

Attention : ne pas recouvrir le support peint de film de protection ou d'emballage avant séchage complet

Température d'application : idéalement 18° à 20°c - pour des problèmes de compatibilité (adhérence, séchage, viscosité, aspect, etc.) Il est déconseillé de peindre en dessous de 10° à 15°c et au dessus de 25° à 30° c, ainsi que dans une atmosphère humide (HR > 60%).

CONSERVATION : en emballage d'origine, à l'abri du gel et de l'humidité

A COLOURFUL SOLUTION



Limite de conservation : 2 ans

MODALITES D'APPLICATION

Examen du support: vérifier le bon accrochage sur les anciennes peintures, éliminer les parties qui adhèrent mal. Dépolir les surfaces lisses et brillantes. Eliminer salissures, oxydation, gras et nettoyer soigneusement avant application. Dégraisser au moyen du THINNER DUTHOO PE si nécessaire. Les surfaces doivent être bien sèches avant application.

Application de la laque:

Vérifier la teinte avant application.

Se conformer aux prescriptions de nos emballages

Toujours faire un essai préalable afin de vérifier compatibilité et adhérence.

DUTHOO TOUCH UP PEN APTITUDE

3Z040/05 (stift 8 ML)
Pg catalogus Maintenance

OMSCHRIJVING

Natlak obv. Gemodificeerde acrylharsen voor het professioneel retoucheren van poederlak.

Toepassingen : ramen, veranda's, balkons, hekwerk, palen, verlichting, metalen structuren, meubels, ijzerwaren, etc

Ondergronden :

-alu of poederlak (zonder primer)

-hout

-PVC (zonder primer)

-staal, gegalvaniseerd staal, non ferro, geanodiseerd staal met hechtingsprimer (Duthoo Primer Aptitude BP).

EIGENSCHAPPEN:

- Solventgedragen lak gebaseerd op basis van gemodificeerde acrylaathars speciaal op punt gesteld voor het retoucheren van krassen op poederlak en pvc.
- Gemodificeerde lak door additieven, teneinde een betere professionele toepassing te bekomen
- Stofdroog in enkele minuten
- Te behandelen na 24 uren
- Grondig droog in minder dan 8 dagen)
- Perfecte hechting: op reeds gelakt aluminium of staal (zonder grondlaag) / op nieuw, gegalvaniseerd, bichromaat, roestvrij staal en op geanodiseerd aluminium: eerst "DUTHOO Aptitude Primer BP " aanbrengen.
- Niet vergelende lak
- Zeer krassvast

RAL (85%), satin (70%) of mat (30%)

Alle standaardkleuren van de Europese poederlakmarkt.

-Interpon D collection 225, futura, Eléments, RAL Fiji, Matt RAL Metallic, Armonia, Création, etc.

-Alle collecties van de profielenfabrikanten : Aliplast, Sapa, Reynaers,....

~.....

GEBRUIKAANWIJZING:

- Gelakt aluminium: heel zachtjes schuren / matteren met schuurpapier. Het te verven oppervlak reinigen (ontvetten).
- Goed schudden vóór gebruik.
- De veelzijdige aspecten van onze lakken vereisen een voorafgaande test zodat de gewenste afwerking optimaal is.
- Vermijd het product te gebruiken bij temperatuur onder 15°, bij extreme warmte of vochtigheid.

KENMERKEN:

Stockeren: beschermen tegen vorst.

Levensduur :2 jaar

Aanbrengingstemperatuur: 10 à 30°C.

Professioneel gebruik